

Краска Bona Sportive Paint

Технический паспорт

Bona Sportive Paint - однокомпонентная дисперсионная полиуретан-акрилатная краска, специально разработанная для нанесения разметки на спортивные полы. Являясь частью спортивной системы Bona, краска Bona Sportive Paint используется под слоем лакового покрытия или между слоями лака.

- Высокая кроющая способность.
- В продаже имеется в 8 цветах.
- Имеющиеся в продаже цвета: черный, белый, темно-синий, голубой, красный, оранжевый, зеленый, желтый.

Технические характеристики

Тип продукта	Однокомпонентная полиуретан-акрилатная краска
Содержание летучих органических соединений	Макс. 105 гр/л
Температура при нанесении	Температура в помещении и температура грунтовки должна быть во время нанесения и высыхания не ниже + 13 °C
Расход	Примерно 1 л на 4 м ² (примерно 250 гр/м ²) на один слой
Время высыхания	Можно покрывать лаком примерно через 24 часа при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 60%
Инструмент для нанесения	Валик для нанесения лака или кисточка
Маркировка	Не подлежит обязательной маркировке в соответствии с Постановлением о защите от опасных веществ
Срок годности	Не менее 1 года с момента изготовления в нераспечатанной заводской упаковке
Хранение	Не хранить длительное время при температуре ниже +5 °C, беречь от мороза. Летом хранить в прохладном месте (не выше +25 °C)
Упаковка	6 x 1 литр

Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в паспорте безопасности.

Цвет / классификация	RAL	NCS	PMS
Черный	9005	S 9000-N	N/A
Темно синий	5005	S 3065-R90B	293C
Голубой	5012	1055-B	298C
Зеленый	6018	S 1070-G30Y	361C
Красный	3020	S 1085-Y90R	1795C
Оранжевый	2008	S 0580-Y60R	1645C
Желтый	1016	S 0580-Y	Hexachrome YC
Белый	9016	White	N/A

Подготовка поверхности перед нанесением

Спортивные паркетные полы, на которые наносится разметка краской Bona Sportive Paint, следует покрывать лаком Bona Sportive Finish или иным покрытием для паркетных полов на водной основе фирмы Bona. Краска Bona Sportive Paint наносится после нанесения одного слоя грунтовки Bona Sportive Primer и одного слоя лака Bona Sportive Finish (учитывайте отдельные указания по применению) и промежуточной шлифовки. Для нанесения разметки на игровом поле обычно необходимы две параллельно приклеенные полоски скотча. Их необходимо плотно прижать к поверхности, чтобы разметочная краска не попала под скотч, иначе могут возникнуть проблемы с четкостью линий. После нанесения дать краске хорошо высохнуть и в завершении еще раз слегка матовать шлифовальной системой Bona SandScrad с абразивом зернистостью 120, чтобы гарантировать



Bona[®]

Краска Bona Sportive Paint

Технический паспорт

адгезию покрытия и краски.

Нанесение

Перед началом работы краску Bona Sportive Paint хорошо размешать. Равномерно нанести краску кисточкой или валиком для лака. Как правило, благодаря высокой кроющей способности достаточно одного слоя Bona Sportive Paint. При необходимости нанести еще один слой примерно через 1 час. После этого удалить скотч. Лучший результат достигается, когда краска еще не высохла.

Температура в помещении и температура краски должна составлять во время нанесения и высыхания не менее +13 °С.

После нанесения дать краске хорошо высохнуть и в завершении еще раз слегка матовать шлифовальной системой Bona SandScrad с абразивом зернистостью 120, чтобы гарантировать адгезию покрытия и краски. Лак Bona Sportive Finish можно наносить обычно через 24 часа.

Внимание: Размягчители, содержащиеся в скотчах, могут повредить покрытую лаком поверхность. Следует применять скотчи только с низким уровнем клейкости и оставлять их на полу только так долго, как это необходимо.

Рекомендации по нанесению

После нанесения краски Bona Sportive Paint следует нанести не менее двух слоев лака Bona Sportive Finish.

Время сушки

Примерно 24 часа при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 60%.

Расход

Примерно 1 л на 4 м² (250 гр/м²) на один слой

Чистка / Уход

Инструменты непосредственно после использования можно отмыть водой, затвердевшие остатки краски удаляются только ацетоном. Отходы и пустые емкости следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями, остатки продукта не следует сливать в канализацию.

При нанесении на экзотические породы дерева обращайтесь к техническим специалистам фирмы Бона!

Обязательно примите к сведению

Вносимые нами предложения и рекомендации тщательно разрабатываются на основании Общих условий заключения торговых сделок и предоставляемой нам информации. Сведения по составу и методам работы с продуктом отвечают всем нашим знаниям, однако они не претендуют на полноту и не освобождают от собственной проверки предложений и продуктов на их пригодность к предусмотренному участку применения (например, нанесение на пробную поверхность в соответствии с DIN 18356 / ÖNORM B2218). Обязательным условием является соблюдение указаний на упаковках, этикетках, в технических информационных листках, инструкциях по уходу, нанесению и обработке, а также соблюдение маркировки и специальных технических директив и норм, а также выполнение работ профессиональным специалистом в соответствии с имеющимися предписаниями.

Дистрибьютор:
ОДО «Мир Паркета», Республика Беларусь
220113, г. Минск, ул. Беда, д. 45, помещение 7н
Тел./факс. +375 (0)17 268-49-96, 268-54-86
e-mail: parketworld@tut.by
www.mir-parketa.by



Bona®